

Dữ liệu về khả năng chịu hóa chất [Đầu nối]

⚠ Lưu ý cho việc sử dụng Dữ liệu về khả năng chịu hóa chất (Ống mềm/Đầu nối/KAMLOK/Gioăng)

- (1) Bảng này dựa trên các tài liệu liên quan đến khả năng chịu các loại hóa chất khác nhau của vật liệu dùng trong ống mềm và đầu nối, bảng không bao đảm cho sản phẩm của TOYOX.
- (2) Dữ liệu có thể thay đổi theo các điều kiện, như: phương thức sử dụng, nhiệt độ, áp suất, nồng độ và thời gian, v.v., vì vậy, hãy đánh giá kết quả với tư cách là người dùng có thiết bị và điều kiện sử dụng thực tế.
- (3) Không nên sử dụng hóa chất nguy hiểm khi thẩm thấu (khi hoạt hóa, v.v.) ở dạng khí. Bảo đảm nhận các biện pháp phòng ngừa cho từng sản phẩm hoặc tham vấn TOYOX.
- (4) Dữ liệu này có thể được sửa đổi hoặc bổ sung theo các thông số sản phẩm thay đổi hoặc theo thông tin mới; hãy xem dữ liệu mới nhất trên trang web của TOYOX.
- (5) Nồng độ của dung dịch được xác định là nồng độ của dung dịch bão hòa và nhiệt độ là ở nhiệt độ phòng, trừ khi được đề cập khác.

○ = Vượt trội, có thể dùng được mà không gặp vấn đề gì.

○ = Tốt, có thể bị ảnh hưởng ở mức độ nào đó nhưng có thể dùng được trong các điều kiện thông thường.

△ = Khá, cần kiểm tra độ thích hợp.

✗ = Kém, không thể dùng được.

— = Không có dữ liệu

⚠ Nhận trọng Các bảng sau là để bạn tham khảo về vật liệu chứ không phải là để bảo hành sản phẩm. Đánh giá kết quả với tư cách là người dùng có thiết bị thiết bị và điều kiện sử dụng thực tế.

Kể từ tháng 11 năm 2018

		Bề mặt tiếp xúc chất dẫn của đầu nối					
		Đồng thau	SCS16A/SUS316L	SCS13/SUS304	Nhựa Polyacetal	PPSU	NBR
		Vật liệu	Hóa chất (Nồng độ % / Nhiệt độ °C)				
M	Magnesium chloride (Magie clorua)	✗	✗	✗	○	○	○
	Magnesium hydroxide (Magie hydroxit)	△	△	△	○	○	○
	Magnesium sulfate (Magie sunfat)	△	○	○	○	—	○
	Maleic acid (Axit maleic)	—	△	△	—	○	—
	Malic acid (Axit malic)	△	△	△	—	—	○
	Mercuric chloride (Clorua thủy ngân)	✗	✗	✗	○	—	○
	Methyl acetate (Methyl axetat)	○	○	△	○	—	✗
	Methyl alcohol (Methanol) (Rượu methyl)	○	○	△	△	○	○
	Methyl ethyl ketone (MEK) (Metyl-ethyl-xetan (MEK))	○	○	○	✗	✗	✗
	Methyl isobutyl ketone (MIBK) (Methyl-isobutyl-xetan (MIBK))	△	△	△	△	△	✗
	Methyl methacrylate (Metyl metacrylat)	—	△	△	—	✗	✗
	Methylene dichloride (Diclométan)	—	△	△	✗	—	✗
	Milk (Sữa)	—	○	○	○	○	○
	Mineral oil (Dầu khoáng)	○	○	○	○	—	○
	Monochloroacetic acid (Axit monochloroacetic)	—	—	—	—	—	✗
	Monochlorobenzene (Chlorobenzene) (Monoclobenzen (Clobenzen))	—	—	—	✗	—	✗
	Monoethanolamine (Monoethanolamine)	—	△	—	—	—	✗
N	Naphtha (Napta)	△	△	△	○	○	△
	Naphthalene (Naphthalen)	△	△	△	○	○	✗
	Naphthenic acid (Axit naphthenic)	—	△	△	—	—	○
	n-Dibutylamine	—	—	—	—	—	—
	Nickel acetate (Niken axetat)	—	△	△	○	—	—
	Nickel chloride (Niken clorua)	✗	○	✗	○	—	○
	Nickel sulfate (Niken sunfat)	—	△	△	○	—	○
	Nikawa (Collagen based glue) (Nikawa (Keo gốc collagen))	△	△	—	○	—	○
	Nitric acid [10%] (Axit nitric [10%])	✗	○	△	✗	○	✗
	Nitric acid [10% 70°C] (Axit nitric [10% 70°C])	✗	○	△	✗	○	✗
	Nitric acid [30%] (Axit nitric [30%])	✗	○	△	✗	—	✗
	Nitric acid [30% 70°C] (Axit nitric [30% 70°C])	✗	○	△	✗	—	✗
	Nitric acid [61.3%] (Axit nitric [61.3%])	✗	○	△	✗	✗	✗
	Nitrobenzene	△	△	△	✗	△	✗
	Nitroethane	—	○	○	—	—	✗
	Nitrogen (Nitơ)	○	○	○	○	○	○
	Nitromethane	—	○	○	—	○	✗
	Nitropropane	—	○	○	—	—	✗
	n-Methylaniline	—	—	—	—	—	—
	n-Methylpyrrolidone [40°C]	—	—	—	—	—	—
	No.1 (ASTM oil) (Số 1 (Dầu ASTM))	○	○	○	○	—	○
	No.2 (ASTM oil) (Số 2 (Dầu ASTM))	○	○	○	○	—	○
	No.3 (ASTM oil) (Số 3 (Dầu ASTM))	○	○	○	○	—	△